

FDV-Dokumentasjon

Februar 2020

1. PRODUKTBEKRIVELSE

- 12,0 x 220 x 2052mm Laminat LL200 Bruksklasse: 23/32
- 10,0 x 248 x 2052mm Laminat LL250 Bruksklasse: 23/32
- 10,0 x 220 x 1287mm Laminat LD250 Bruksklasse: 23/32
- 9,0 x 208 x 2052mm Laminat LD300/20 Bruksklasse: 23/32
- 8,0 x 853 x 395mm Laminat LB150 Bruksklasse: 23/32
- 8,0 x 220 x 2052mm Laminat LL150 Bruksklasse: 23/32
- 8,0 x 198 x 1288mm Laminat LD150 Bruksklasse: 23/32
- 8,0 x 198 x 1288mm Laminat LC150 Bruksklasse: 23/32
- 7,0 x 198 x 1288mm Laminat LD55 Bruksklasse: 23/31
- 7,0 x 198 x 1288mm Laminat LC55 Bruksklasse: 23/31

Laminat Floor i 12,0 10,0 9,0 8,0 og 7,0 mm tykkelse består av Overlay, Dekor papir, HDF-kjerne og papir på baksiden.

Gulvenes kjernen består av en høydensitet plate (HDF – High Density Fiber E1).

Gulve er produsert med MASTERCLICK PLUS eller MULTICLICK låsemekanisme.

Dimensjon: På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner og pakkeinnhold

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak:

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på Laminat Floor.

På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknøtter under stoler og møbler etc.

Utvis stor forsiktighet ved flytting av tunge ting som kjøleskap, oppvaskmaskiner, veggseksjoner osv.

På eventuelle kontorer bør gulvet utstyres med egne matter for kontorstoler.

Rengjøring og vedlikehold:

Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig. Laminat Floor kan rengjøres ved støvsuging,

tørrmopping eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. Unngå

salmiakholdige vaskemidler. NB! Bruk ALDRI Grønnsåpe. La aldri sand eller vann bli liggende på

Laminat Floor.

Fjerning av flekker:

Generelt så skal flekker fjernes umiddelbart. Etter flekkfjerning må du tørke gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann.

Flekk av:

Frukt, bær, vin, saft, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te, sjokolade og fett

Fjernes med

Syntetisk vaskemiddel eller CC Laminate-Cleaner

Olje, gummi, neglelakk, skokrem, merker etter sko,

White spirit eller Aceton eller CC-Elatex

Fargebånd, kulepenn/tusj, blekk, leppestift og maling

CC-Elatex

Blod

Kaldt vann eller CC PU-Cleaner

3. DIRFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Livstidsgaranti 25 år eller 15 år LC/LD55 i bomiljø i henhold til garantivilkår.

Fuktbestandighet:

Laminat Floor er ømfintlig overfor vann søl / fukt, derfor må vann fjernes umiddelbart.

Inneklima:

Tre/HDF er et levende materiale, som puster og søker etter likevekt i forhold til miljøet. Om luften i rommet er tørr, vil treet krympe. Dette kan lede til deformasjon av gulvet. I motsatt fall, med høy luftfuktighet vil gulvet ekspandere og svulle, som kan resultere i konvekse bord. Temperaturen i rommet må alltid ligge mellom 18-22°C, og den relative luftfuktigheten skal ikke være lavere en 30% eller høyere enn 65%. Lav fuktighet eller for store variasjoner i luftfuktigheten er ikke bra for Laminat Floor. Pass spesielt på inneklimaet ved hard fyring i vinterhalvåret. Om vinteren kan det være lurt å tilføre rommet fuktighet. Hvis luftfuktigheten avviker stort fra det anbefalte nivået vil dette gjøre at Laminat Floor krymper eller ekspanderer. Dette kan vise seg blant annet ved at bordene sprekker i skjøtene. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er legging av Laminat Floor noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt! MeisterWerke påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra overnevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

Gulvvarme:

Laminat Floor kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger:

- Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet, ikke partiell
- Temperaturen på overflaten må aldri overstige 26°C
- Elektriske gulvvarmen legges med maks 60 Watt/m²
- Tepper med gummiert bakside kan ikke benyttes, da temperaturen lett kan overstige 26°C
- Generell bruk av tepper, rugs eller matte på gulvvarme kan føre til for høyt varmeutvikling. Sprekker mellom gulvbordene og deformasjon kan forekomme.

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker mellom gulvbordene og deformasjon. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging. For å forsikre deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger.

Miljøpåvirkning og anvisning for behandling av avfall:

Anbefalte utluftingstid / inneklimatelevante tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Tilfredsstillt krav til emisjonsklasse E1. Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,12 mg/m³ luft.

Miljømerking: "Der Blaue Engel", PEFC og "eco-Institut"

Avfallstype: Blandet bearbejdet trevirke

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produkt og de inneholder ikke miljøfarlig avfall.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent: MeisterWerke Schulte GmbH

Postadresse: Johannes-Schulte-Allee 5

Post nr. og poststed: D-59602 Rùthen-Meiste / Tyskland

Telefon: 0049 2952 8166-0

E-post: info@meisterwerke.com

Internett: www.meisterwerke.com