



100% RECYCLABLE



INDOOR AIR QUALITY



HYPERGUARD+



SLIP RESTRAINT



PRODUCT INFORMATION   INFORMATION PRODUIT   PRODUCT DATEN   PRODUKTINFORMATIE			
Level of use   Classe d'usage   Eignungsklasse   Gebruiksklasse	EN 685	23 - 34 - 43	
Total thickness   Epaisseur totale   Gesamtdicke   Totale dikte	EN ISO 24346	2,00 mm	
Wear layer   Couche d'usure   Nutzschrift   Slijtlaag	EN ISO 24340	0,70 mm	
Wear layer PUR treatment   Traitement polyurethane   SchutzvorSchmutz PUR   PUR slijtlaagbehandeling		Hyperguard+®	
Total weight/m <sup>2</sup>   Poids total/m <sup>2</sup>   Gewicht/m <sup>2</sup>   Totaal gewicht/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 2.758 g	
Heterogeneous PVC   PVC hétérogène   Heterogene PVC   Heterogene PVC	EN 649		

SIZE & PACKING   DIMENSIONS & EMBALLAGE   ABMESSUNG & VERPACKUNG   FORMAAT & VERPAKKING			
Width   Largeur   Breite   Breedte	EN ISO 24341	2 - 4 m	
Standard Length   Longueur standard   Standardlänge   Standaardlengte	EN ISO 24341	ca. 25 m	
Weight of standard roll   Poids standard des rouleaux   Standard-Rollengewicht   Standaard rolgewicht		ca. 142 - 284 kg	

TEST RESULTS   PERFORMANCES TECHNIQUES   TESTERGEBNISSE   TESTRESULTATEN			
Inflammability   Classement feu   Brandverhalten   Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1	
Slip resistance   Glissance   Rutschfest   Antislip	EN 13893	DS	
Slip restraint   Résistance au glissement   Rutschhemmung   Slipweerstand	DIN 51130	R10	
Residual indentation   Poinçonnement rémanent   Eindrückverhalten   Restindruk average measured value   valeur moyenne mesurée   gemiddelde gemeten waarde   durchschnittlich gemessener Wert	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm (norm) 0,04 mm	
Furniture leg resistance   Résistance au pied du meuble Möbelschubtest   Meubelpoottest	EN ISO 16581	Very good   Très bon   Sehr gut   Zeer goed	
Curling   Incurvation   Schüsselung   Krulling	EN ISO 23999	≤ 8 mm	
Electrical resistance   Résistance électrique Elektrischer Widerstand   Elektrische weerstand	EN ISO 10965	10 <sup>9</sup> Ohm	
Static electrical propensity   Accumulation de charges électrostatiques Elektrostatische Verhaltung   Electrostatische Propensiteit	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)	
Dimensional stability   Stabilité dimensionnelle   Massänderung   Dimensionele stabiliteit average measured value   valeur moyenne mesurée   gemiddelde gemeten waarde   durchschnittlich gemessener Wert	EN ISO 23999	≤ 0,40% (norm) 0,05%	
Heat insulation   Isolation thermique   Wärmedurchlasswiderstand   Thermische isolatie	EN ISO 12664	0,0108 (m <sup>2</sup> .K/W)	
Thermal conductivity   Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit   Wärmedoorgangscoeffizient	EN 12524	0,25 W/(m.K)	
Abrasion group   Groupe d'abrasion   Verschleißverhalten   Slijtageweerstand	EN 660-2	Groupe T	
Formaldehyde group   Classe formaldéhyde Formaldehyde Klassifizierung   Formaldehydekategorie	EN 717-1	E1	
Indoor air quality   Pollution interieur   Raumluftqualität   Binnenmilieu		LOW VOC	
Acoustic insulation   Efficacité acoustique Trittschallverbesserungsmaß   Kontaktgeluidisolatie	ISO 717-1	ΔLw 7 dB	
Castor chair resistance   Résistance aux chaises à roulettes Stuhllrollenfestigkeit   Bestand tegen stoelwielen	EN 425	Very good   Très bon   Sehr gut   Zeer goed	
Castor type   Type de chaises à roulettes   Stuhlrolle Typ   Type stoelwielen	EN 12529	Type W   Type PJI	
Light fastness   Résistance à la lumière   Lichtechtheit   Lichtechtheid	ISO 105B02	6	
Underfloor heating   Chauffage par le sol   Bodenheizung   Vloerverwarming	EN 12524	Suitable   Adapté   Geeignet   Geschikt	
Resistance to chemicals   Résistance aux produits chimiques Chemikalienbeständigkeit   Chemikalienresistentie	EN ISO 26987	Very good   Très bon   Sehr gut   Zeer goed	
Hot welding   Soudage thermique   Thermische Verschweißung   Warmlassen		Weldingrods on demand Cordons de soudure sur demande Schweißschnüre auf Anfrage Lasdraad op aanvraag	
Cold welding   Soudage à froid   Kaltverschweißung   Koud lassen	Invisiweld	Suitable   Adapté   Geeignet   Geschikt	
Warranty years   Garantie ans   Garantie Jahren   Garantie jaren		5	

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal  
Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik