

Herregård Exclusive Oljedekkbeis er en slitesterk, værbestandig og tiksotrop oljedekkbeis basert på høyverdige alkyder. Anvendes på utvendig treverk og gir en avdempet trestruktur. Den er spesielt godt egnet for værutsatte steder, og er gir god beskyttelse mot falming og nedmatting. Herregård Exclusive Oljedekkbeis inneholder ekstra filmbeskyttende sopphindrende middel og UV-beskyttende middel. Herregård Exclusive Oljedekkbeis anvendes på nytt og grunnet treverk, tidligere beiset eller malt utvendig høvlet eller uhøvlet treverk.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Oljedekkbeis basert på alkyd
Farge:	Hvit, A, B, C, gul, klar rød, oker og oksydrød base
Glans:	20 – 40 halvblank
Flammepunkt:	>60 °C
Egenvekt (kg/l):	1,17
Tørrstoff (volum %):	Ca. 60

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Anbefalt filmtykkelse, våt:	100 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhøvlet tre ca. 5-8 m ² /liter, høvlet tre ca. 10-16 m ² /liter
Veiledende data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.015 - 0.018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	6 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsintervall, minimum:	24 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	0°C. Lave temperaturer gir lengre tørketid, og økt fare for duggmatting m.m.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter.

Nytt treverk

Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker stålborstes før behandling med Gjoco Oljegrunding. Nytt og bart treverk, også trykkimpregnert, påføres 1 strøk Gjoco Oljegrunding. All endeved må mettes godt med Gjoco Oljegrunding, 3-4 strøk vått-i-vått. På høvlet treverk, skarpe

kanter og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålbørsting/sliping for å sikre vedheft og god kantdekk.

Tidligere behandlet treverk

Fett og andre forurensninger fjernes med Gjoco Kraftvask. Tidligere oljebeiset eller dekkbeiset treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålbørste/sliping. Bortre grunnes med Gjoco Oljegrunning, og flekkes med Herregård Exclusive Oljedekkbais. All endeved må mettes godt med Gjoco Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått.

Bruksmåte

Herregård Exclusive Oljedekkbais er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk). Skal det påføres mer enn ett strøk, bør det skje innen 2 uker for å oppnå best mulig heft mellom strøkene.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Matte skjolder kan også oppstå ved opptørking ved lave temperaturer og høy luftfuktighet. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling. Underlag som tidligere er behandlet med linolje eller ren linoljebeis må gjøres rent til bart treverk for å sikre mot senere blæredannelse. Tidligere tjærebehandling kan gi misfarging. Ta prøveoppstrøk. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen
EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn



produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed.

Utgitt av Gjoco AS
